

## Synthetische Lakplamuur

### Beschrijving

Bolivia Synthetische Lakplamuur is een plamuur met unieke eigenschappen en kan door de boterfijne homogene structuur zonder rollen op grote oppervlakken opgezet worden.

### Toepassing

Direct op nieuw hout (binnen), aangeschuurde oude verflagen, ijzer en muren binnen en buiten.

Lakplamuur dient in dunne lagen aangebracht te worden.

### Eigenschappen

Kleur	: parelwit
Soortelijk gewicht	: 1.84 kg/l
Vaste stofgehalte	: ca. 85 gew.%
Uitgehard	: na ca. 12 uur bij 20°C, 65% RV en laagdikte
Schuurbaar	: na ca. 12 uur bij 20°C, 65% RV en laagdikte
Overschilderbaar	: na ca. 12 uur bij 20°C, 65% RV en laagdikte
Verpakking	: 150, 400 en 800 gram,
Houdbaarheid in bus	: 2 jaar bij temperatuur tussen 5°C en 25°C, in originele onaangebroken verpakking vorstvrij bewaren. Aangebroken verpakking met folie afdekken.

### Applicatiegegevens

Verwerkingsmethode	: plamuurmes
Type verdunning	: terpentine
Conditie	: temperatuur 5°C – 30 °C
Relatieve Vochtigheid	: max. 80%

## Synthetische Lakplamuur

- Laagopbouw : kan meerdere malen in dunne lagen nat in nat geplamuurd worden
- Aanbevolen laagdikte : maximaal 700 micron natte laagdikte
- Schoonmaken gereedschap : terpentine

### **Behandeling algemeen**

De ondergrond dient vrij van stof, vuil en vet te zijn. Loszittende delen verwijderen. Oude intacte verflagen eerst aanschuren.

### **Behandeling ondergrond**

Onbehandeld hout: eerst een laag Avis Grondverf of Avis Multiprimer aanbrengen.  
Bestaande verflagen: licht schuren, beschadigde oude lagen compleet verwijderen.  
IJzer en staal: gronden met Avis Roeststabiliserende primer of Avis Multiprimer.

### **Afwerking**

Bolivia Synthetische Lakplamuur kan worden afgewerkt met acryl en synthetische verf.  
Buiten zo snel mogelijk afwerken